

TABELLA 1

Parametro	Limite
Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco toto d'opera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, malte idrauliche ed aeree, intonaci, scorie spente e loppe di fonderia di metalli ferrosi (caratterizzate secondo prEN 13242).	>70% in massa
Vetro e scorie vetrose	≤15% in massa
Conglomerati bituminosi	≤5% in massa
Altri rifiuti minerali dei quali sia ammesso il recupero nel corpo stradale ai sensi della legislazione vigente ¹⁾	≤15% in totale e ≤5% per ciascuna tipologia
Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, residui alimentari, sostanze organiche eccetto bitume; Materiali plastici cavi corrugati, tubi o parti di bottiglie di materia plastica, ecc.	≤0,3% in massa
Altri materiali (gesso, metalli, guaine, gomme, lana di roccia o di vetro, ecc.)	≤0,6% in massa
Passante allo staccio da 63 mm	85-100%
Passante allo staccio da 4 mm	≤60%
Passante allo staccio da 0,075 mm	≤25%
Indice di plasticità	≤6
Dimensione massima D _{max}	140 mm

TABELLA 2

Parametro	Limite
Conglomerati bituminosi	$\leq 15\%$ in massa
Altri rifiuti minerali dei quali sia ammesso il recupero nei sottofondi stradali ai sensi della legislazione vigente ²⁾	$\leq 15\%$ in totale e $\leq 5\%$ per ciascuna tipologia
Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, residui alimentari, sostanze organiche eccetto bitume; Materiali plastici cavi: corrugati, tubi o parti di bottiglie di materia plastica, ecc.	$\leq 0,2\%$ in massa
Altri materiali (gesso, metalli, guaine, gomme, lana di roccia o di vetro, ecc.)	$\leq 0,4\%$ in massa
Indice di plasticità	Non plastico
Perdita in massa per abrasione con apparecchio "Los Angeles"	≤ 45
Passante allo staccio da 63 mm	$\approx 100\%$
Passante allo staccio da 4 mm	$\leq 60\%$
Rapporto tra il passante allo staccio da 0,500 mm ed il passante allo staccio da 0,063 mm	$> 3/2$
Passante allo staccio 0,063	$\leq 15\%$
Produzione di finissimo per costipamento AASHO modificata nell'intervallo $\pm 2\% W_{0,075}$	$P_{0,063} \text{ post} - P_{0,063} \text{ ante}$ $\leq 5\%$
Indice di forma (frazione > 4 mm)	≤ 35
Indice di appiattimento (frazione > 4 mm)	-- ≤ 35

TABELLA 3

Parametro	Limite
Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, malte idrauliche ed aeree, intonaci, scorie spente e loppe di fonderia di metalli ferrosi (caratterizzate secondo prEN 13242).	>90% in massa
Vetro e scorie vetrose	≤5% in massa
Conglomerati bituminosi	≤5% in massa
Altri rifiuti minerali dei quali sia ammesso il recupero in sottofondi o fondazioni stradali ai sensi della legislazione vigente ³⁾	≤5% per ciascuna tipologia
Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, residui alimentari, sostanze organiche eccetto bitume; Materiali plastici cavi: corrugati, tubi o parti di bottiglie di materia plastica, ecc.	≤0,2% in massa
Altri materiali (gesso, metalli, guaine, gomma, lana di roccia o di vetro, ecc.):	≤0,4% in massa
Indice di plasticità	= Non Plastico
Produzione di finissimo per costipamento AASHO mod. nell'intervallo $\pm 2\% W_{60}$	$P_{\%_{60}}^{\text{post}} - P_{\%_{60}}^{\text{ante}}$ ≤5%
Indice di forma (frazione >4 mm)	≤35
Indice di appiattimento (frazione >4 mm)	≤35